

eslaprene^{PP}

PP

eslavaplásticos

ESLAPRENE PP

PRODUCTO PP R NEGRO 97,69% PCR

REFERENCIA UNE-EN 15345

Características y métodos de ensayo

ÍNDICE DE FLUIDEZ (11 ± 5) g/10 min (230° C · 2.160 kg)

EN ISO 1133



DENSIDAD DE MASA (0.875 ± 0.060) g/cc

EN ISO 1183-1



CENIZAS Máximo 3.00 %

EN ISO 3451-1



NEGRO CARBONO (negro) Mínimo 1.00 %

EN ISO 53375-2



HUMEDAD < 0.1 %

Método Interno



% PE < 5%

EN ISO 11357-3



NIVEL DE FILTRACIÓN 100 - 250 µm



RESISTENCIA AL IMPACTO > 6 kJ/m² (23° C)

(ANUAL) EN ISO 179-1



CÓDIGO DE PRODUCTO

3310300



UNIDAD DE ENVASE

Sacos 25 kg / big bags



UNIDAD DE TRANSPORTE

Paletas de 1.250 kg

Alternativamente big bags hasta 1.100 kg o cisternas



LOTE HOMOGÉNEO

25 Tn



CONDICIÓN

No apto para la producción de uso alimentario



COLOR Negro

ET-CAL / 04 / A
20.10.23