eslaprene PP

PP

eslavaplásticos

# ESLAPRENE PP

**PRODUIT** PP R GRIS 100% PCR
**RÉFÉRENCE** UNE-EN 15345

## Caractéristiques et méthodes d'essai

**INDICE DE FLUIDITÉ** (11 ± 5) g/10 min (230° C · 2.160 kg)
*EN ISO 1133*

**DENSITÉ DE MASSE** (0.875 ± 0.060) g/cc
*EN ISO 1183-1*

**CENDRES** Maximum 3.00 %
*EN ISO 3451-1*

**HUMIDITÉ** < 0.1 %
*Méthode interne*

**% PE** < 5%
*EN ISO 11357-3*

**NIVEAU DE FILTRATION** 100 - 250 µm

**RÉSISTANCE AUX CHOCS** > 6 kJ/m² (23° C)
(ANNUEL) *EN ISO 179-1*

**CODE DU PRODUIT**
3310900

**UNITÉ D'EMBALLAGE**
Sacs 25 kg / big bags

**UNITÉ DE TRANSPORT**
Palettes de 1.250 kg
Alternativement big bags jusqu'à 1.100 kg ou citernes

**LOT HOMOGÈNE**
25 Tn

**ÉTAT**
Non apte à la production pour usage alimentaire

**COULEUR** Gris

**ET-CAL / 04 / B**
**20.10.23**